

試驗報告



報告編號：HB-21-06256

C-21-27847

頁數：1 OF 1

報告日期：110年08月12日

- 委託單位：特欣國際股份有限公司
 樣品名稱：特麗欣 高級瓷磚黏著劑 EW310
 送驗人員：特欣國際股份有限公司(陳玟撰)
 收件日期：110年07月30日
 試驗日期：110年07月30日~110年08月12日
 備註：1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
 2. 除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
 未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製
 3. 下述報告內容標示#處由顧客提供
 4. 送樣方式為郵寄貨運收件

試驗結果：

試體編號	接著強度 N/cm ² (kgf/cm ²)		試驗方法
	標準養護 7 天	破壞位置	
1	110.7(11.3)	A	CNS 12611(2011)
2	106.8(10.9)	A	
3	112.7(11.5)	AB	
4	112.7(11.5)	AB	
5	125.4(12.8)	AB	
平均	113.7(11.6)	--	

- 註：1. A 表示破壞位置為接著劑；AB 表示破壞位置為接著劑及面磚之界面。
 #2. 配比(重量比)=黏著劑：水=100：27
 #3. 接著劑塗布完成揭去膠帶後，立即黏貼面磚及承壓 1 公斤重之重錘。
 #4. 試驗鏟刀：標準梳形鏟刀
 #5. 拌合方式：依照 CNS 3655(1973)拌合壩料之步驟，
 拌合完成後靜置 5 分鐘，再以低速拌合 10 秒。
 #6. 陶瓷面磚：由實驗室提供(CNS 9737 吸水率 III 類)
 #7. 墊底材係以水泥砂漿製成，配比(重量比)=台泥 I 型：標準砂：水=1：2：0.65
 #8. 養護條件：標準養護 168 小時(溫度 23±2°C；相對濕度 50±10%)。
 9. 本試驗報告之試驗地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路 55 號。

報告簽署人

本報告若有提供規範要求值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。