



MD160 窗門框專用砂漿

適用於窗門框填塞嵌縫用



規格 25kg/包

產品特性

- 本產品使用最佳級配川砂與台灣水泥或亞洲水泥為原料，電腦全自動化乾混約1:2比例的水泥砂漿，配比穩定，品質優良且施工性佳。
- 添加防水劑與專業技術研發，使砂漿早期流動性良好、快凝不垂流，俱有微膨脹、收縮率小與抗滲低吸水率等特性。

耗用量

約0.015m³/包(常用窗框標準嵌縫寬度，每包約可嵌縫4m)

技術資料

項目	物性質	參考規範
抗壓強度	≥2,500psi	CNS 1010(28d)
吸水率	≤5%	CNS 3763(24hr)



施工注意

- 每包產品的拌合水量約為4.0~4.5(16~18%)。
- 施工前使用適量的清水潑灑在窗門框底部，沖洗清潔和濕潤窗門框底部的混凝土面層。
- 產品與潔淨用水充份拌合至合適的稠度後，使用手持式灌漿器注入縫隙。
- 砂漿略微收乾時，用抹鏟刀修邊推壓使砂漿充實於縫隙，四周框架整平後，再使用濕海綿、抹布擦拭乾淨。
- 雨天室外請勿施工。

使用注意

- 使用時請為眼睛與皮膚進行有效保護，避免直接吸入粉塵。
- 請勿添加其它添加劑。
- 材料受潮結塊可能影響施工效果。

保存期限

未拆封、包裝完整且儲存於乾燥處保存約90天。