



SS131 隔間灌漿材

適用於室內隔間牆纖維水泥板灌漿填充



規格 40kg/包

特用砂漿系列

產品特性

- 本產品使用最佳級配川砂與台灣水泥或亞洲水泥為原料，電腦全自動化乾拌混合，品質穩定、與填充材的黏結裹漿力優異。
- 實漿俱有較低收縮性、流動性順暢、抗壓強度高等特性，漿體與板材的結合度佳，且有灌漿施工順暢不塞管、不析離與減少空臆現象等優異表現。

耗用量

常見規格(拌合輕質保麗龍球)	每m ² 用量(±3%)
C Stud 65mm	1.1包
C Stud 75mm	1.3包
C Stud 92mm	1.6包



技術資料

項目	物性質	參考規範
抗壓強度	≥4,000psi	CNS 1010(28d)
收縮率	-0.08%~+0.08%	ASTM C878

施工注意

- 每包產品的拌合水量約為8.4~10L(21~25%)。
- 施工時依比例均勻攪拌輕質粒料，使用壓力灌漿機推送至各樓層灌漿，灌注高度超過40m以上時需設置中繼站轉接。
- 依牆體高度分次灌漿，每次灌漿高度不宜超過1.4m，施工時需用橡膠錘輕敲牆板以利漿體飽實及分佈均勻，並注意開孔位置與管道附近的確實填充。
- 灌漿完成後待七天過後始能進行下一階段施工。

使用注意

- 使用時請為眼睛與皮膚進行有效保護，避免直接吸入粉塵。
- 請勿添加其它添加劑。
- 材料受潮結塊可能影響施工效果。

保存期限

未拆封、包裝完整且儲存於乾燥處保存約90天。