

## 試驗報告



報告編號：HB-19-07063

C-19-30260

頁數：1 OF 1

報告日期：108年10月25日

工程名稱：泰舍至善元新建工程(106莊建字第00126號)  
 業主：安信建築經理股份有限公司  
 設計單位：莊志寬建築師事務所  
 監造單位：廖晏璋建築師事務所  
 承包商：大成工程股份有限公司  
 委託單位：特欣國際股份有限公司  
 供料廠商：特欣國際股份有限公司  
 樣品名稱：特麗欣修補砂漿 MR6000  
 送驗人員：特欣國際股份有限公司(陳玟撰)  
 收件日期：108年09月25日 10時04分  
 試驗日期：108年09月26日 16時40分~108年10月24日 15時37分  
 備註：1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)  
 2. 除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責  
 未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製  
 3. 下述報告內容標示#處由顧客提供  
 4. 送樣方式為郵寄貨運收件  
 5. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室

### 試驗結果：

試驗項目	試驗方法	試驗結果
抗壓強度(kgf/cm <sup>2</sup> ) 28天	CNS 1010(1993)	525.6

註：#1. 配比(重量比)=特麗欣修補砂漿 MR6000：水=1：0.19  
 2. 本試驗報告之測試地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路55號

本報告若有提供規範要求值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人