

試驗報告



報告編號：HB-24-01811

C-24-07745

頁數：1 OF 1

報告發行日期：113年03月26日

委託單位：特欣國際股份有限公司
 供料廠商：特欣國際股份有限公司
 樣品名稱：特麗欣 牆面土膏 MD110
 送驗人員：特欣國際股份有限公司(陳玟撰)
 收件日期：113年03月05日
 試驗日期：113年03月15日 ~ 113年03月22日
 備註：1. 以上資料(會驗人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及

試驗日期除外)及下述報告內容標示#處係由顧客提供

2. 除非另有說明，此報告結果僅適用於收取之試驗件

未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

試驗結果：

試驗項目	試驗方法	試驗結果
抗拉接著強度(MPa) 7天	參考 CNS 15519:2011	0.4

- 註：#1. 配比(重量比)=特麗欣 牆面土膏 MD110：水=100：28。
 #2. 拌合方式：依照 CNS 3655:1973 拌合壩料之步驟。
 #3. 養護方式：置於標準試驗環境條件下(溫度 $23 \pm 2^\circ\text{C}$ ；相對濕度 45~75%)。
 4. 本試驗報告之試驗地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路 29 號。
 5. 樣品描述：土膏粉料。

蔡宇軒

本報告若有提供規範要求值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人