



# EW330A

## 高級強力瓷磚黏著劑(抗白華型)

水泥系黏著劑，適用於室內外混凝土與磚結構牆體、地面貼磚，瓷磚多為丁掛磚、山型磚或室內陶質壁磚與石質地磚等



規格 25kg/包

### 產品特性

- 本產品俱有較強的黏著力，高於國家標準規範要求之拉拔強度，施工性佳。
- 添加德國Wacker高分子彈性樹脂，經國內專業技術研發最佳配比，品質穩定，耐候性佳。
- 添加抑制游離石灰的助劑，能有效控制水泥中的游離石灰，減少白華。

### 耗用量

約8.5~10m<sup>2</sup>/包(塗抹厚度2mm)

### 技術資料

項目	物性質	參考規範
拉拔強度	≥10Kgf/cm <sup>2</sup>	CNS 12611(7d)
剪力強度	≥20Kgf/cm <sup>2</sup>	ANSI A118.4(28d)



### 施工注意

- 每包產品的拌合水量約為6.5~7.0L(26~28%)。
- 施工前請徹底清潔底材，避免粉塵雜質、油質或底層凹凸不平、空臟或過於光滑之表面等因素影響附著。
- 產品與潔淨用水充份拌合至合適的稠度後，靜置約3分鐘使砂漿熟化後再次攪拌，可展現最佳黏著效果。
- 以齒鏟刀塗抹後須於10分鐘內完成瓷磚黏貼。拌合完成後材料靜置於桶內請於30分鐘內使用完畢。
- 貼磚時請均勻塗抹底材與瓷磚背面，並且施加壓力使其確實貼合底材。
- 室外施工如遇極端氣候、強風、高溫曝曬等，注意材料塗佈後乾燥時間可能提早；雨天則勿施工。

### 使用注意

- 使用時請為眼睛與皮膚進行有效保護，避免直接吸入粉塵。
- 請勿添加其它添加劑。
- 材料受潮結塊可能影響施工效果。

### 保存期限

未拆封、包裝完整且儲存於乾燥處保存約180天。