



# MR6000 修補砂漿

水泥系結構蜂窩修補料，適用於RC面修補用



規格 25kg/包

## 產品特性

- 本產品具有低收縮，流動性低、工作時間長，強度高等優越特性。
- 電腦全自動化生產與專業技術研發，配比穩定，品質優良，無腐蝕性、無毒性、不含金屬成份及氯化物。

## 耗用量

約72包/m<sup>3</sup>

## 技術資料

項目	物性質	參考規範
抗壓強度	≥ 6000 psi	CNS 1010(28d)



## 施工注意

- 每包產品的拌合水量約為4.5~5.0L(18~20%)。
- 施工前，必須先將原有混凝土表面鑿毛，使用高壓沖水洗機將混凝土碎片塵灰徹底清潔後再濕潤整理，然後將表面多餘積水拭擦乾淨再進行修補施工。
- 產品與潔淨用水按照比例確實拌和均勻方可使用，過短的拌合時間或超過範圍的用水量將影響修補效果，每次拌合完砂漿應於60分鐘內使用完畢。

## 使用注意

- 使用時請為眼睛與皮膚進行有效保護，避免直接吸入粉塵。
- 請勿添加任何其它添加劑。
- 材料受潮結塊可能影響施工效果。

## 保存期限

未拆封、包裝完整且儲存於乾燥處保存約90天。