

試驗報告



報告編號：HB-25-03133

C-25-12080

頁數：1 OF 1

報告發行日期：114 年 05 月 09 日

委託單位：特欣國際股份有限公司
 樣品名稱：特麗欣 高級瓷磚黏著劑 EW310
 送驗人員：特欣國際股份有限公司(陳玟撰)
 會驗人員：NA

收件日期：114 年 04 月 18 日

試驗日期：114 年 04 月 21 日~114 年 05 月 07 日

備註：1. 以上資料(會驗人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及

試驗日期除外)及下述報告內容標示#處係由顧客提供

2. 除非另有說明，此報告結果僅適用於收取之試驗件

未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

3. 收件方式為郵寄貨運；收件地點：新北市五股區(新北產業園區)五權路 55 號

試驗結果：

試體編號	接著強度 $N/cm^2(kgf/cm^2)$		試驗方法
	標準養護 7 天	破壞位置	
1	72.7(7.4)	A	CNS 12611:2011
2	79.0(8.1)	A	
3	87.0(8.9)	A	
4	93.6(9.5)	A	
5	93.9(9.6)	A	
平均	85.2(8.7)	--	

註：1. 樣品描述：黏著劑粉料。

2. A 表示破壞位置為接著劑。

#3. 配比(重量比)=黏著劑：水=100：27。

#4. 接著劑塗布完成揭去膠帶後，立即黏貼面磚及承壓 1 公斤重之重錘。

#5. 試驗鏟刀：標準梳形鏟刀。


#6. 拌合方式：依照 CNS 3655:1973 拌合壩料之步驟拌合完成後，靜置 5 分鐘，再以中速拌合 30 秒。

#7. 陶瓷面磚：由實驗室提供(CNS 9737 吸水率Ⅲ類)。

#8. 墊底材係以水泥砂漿製成，配比(重量比)=台泥Ⅰ型：標準砂：水=1：2：0.65。

#9. 養護條件：標準養護 168 小時(溫度 $23\pm 2^{\circ}C$ ；相對濕度 $50\pm 10\%$)。

10. 本試驗報告之試驗地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路 29 號。



報告簽署人

本報告若有提供規範要求值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。