

試驗報告



報告編號：HB-25-04161

C-25-15761

頁數：1 OF 2

報告發行日期：114 年 06 月 06 日

委託單位：特欣國際股份有限公司
供料廠商：特欣國際股份有限公司
樣品名稱：特麗欣 超彈性瓷磚黏著劑 EW350
送驗人員：特欣國際股份有限公司(陳玟撰)
會驗人員：NA

收件日期：114 年 05 月 20 日

試驗日期：114 年 05 月 22 日~114 年 06 月 04 日

備註：1. 以上資料(會驗人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及試驗日期除外)及下述報告內容標示#處係由顧客提供
2. 除非另有說明，此報告結果僅適用於收取之試驗件
未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製
3. 收件方式為郵寄貨運收件；
收件地點：新北市五股區(新北產業園區)五權路 55 號

試驗結果：

本報告若有提供規範要求值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

貴發達
報告簽署人

試驗報告



報告編號：HB-25-04161

C-25-15761

頁數：2 OF 2

報告發行日期：114 年 06 月 06 日

試驗結果：

試體編號	接著強度 $N/cm^2(kgf/cm^2)$		試驗方法
	標準養護 7 天	破壞位置	
1	119.3(12.2)	A	CNS 12611:2011
2	111.9(11.4)	A	
3	131.5(13.4)	A	
4	118.7(12.1)	A	
5	121.9(12.4)	A	
平均	120.7(12.3)	--	

註：1. 樣品描述：黏著劑粉料。

2. A 表示破壞位置為接著劑。

#3. 配比(重量比)=黏著劑：水=100：28。

#4. 接著劑塗布完成揭去膠帶後，立即黏貼面磚及承壓 1 公斤重之重錘。

#5. 試驗鎧刀：標準梳形鎧刀。

#6. 拌合方式：依照 CNS 3655:1973 拌合壩料之步驟後靜置 5 分鐘，再低速拌合 30 秒。

#7. 陶瓷面磚：由實驗室提供(CNS 9737 吸水率Ⅲ類)。

#8. 墊底材係以水泥砂漿製成，配比(重量比)=台泥Ⅰ型：標準砂：水=1：2：0.65。

#9. 養護條件：標準養護 168 小時(溫度 $23 \pm 2^\circ C$ ；相對濕度 $50 \pm 10\%$)。

10. 本試驗報告之試驗地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路 29 號。

本報告若有提供規範要求值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。