

試驗報告



報告編號：HB-25-04162

C-25-15762

頁數：1 OF 2

報告發行日期：114年06月06日

委託單位：特欣國際股份有限公司
 供料廠商：特欣國際股份有限公司
 樣品名稱：特麗欣 超彈性曲折黏著劑 EW370
 送驗人員：特欣國際股份有限公司(陳玟瑋)
 會驗人員：NA

收件日期：114年05月20日

試驗日期：114年05月22日~114年06月04日

備註：1. 以上資料(會驗人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及試驗日期除外)及下述報告內容標示#處係由顧客提供
 2. 除非另有說明，此報告結果僅適用於收取之試驗件
 未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製
 3. 收件方式為郵寄貨運收件；
 收件地點：新北市五股區(新北產業園區)五權路55號

=====
試驗結果：

本報告若有提供規範要求值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

陳玟瑋
 報告簽署人

試驗報告



報告編號：HB-25-04162

C-25-15762

頁數：2 OF 2

報告發行日期：114年06月06日

試驗結果：

試體編號	接著強度 N/cm ² (kgf/cm ²)		試驗方法
	標準養護 7 天	破壞位置	
1	139.8(14.3)	A	CNS 12611:2011
2	148.2(15.1)	A	
3	125.0(12.8)	A	
4	167.3(17.1)	A	
5	145.7(14.9)	A	
平均	145.2(14.8)	--	

- 註： 1. 樣品描述：黏著劑粉料。
 2. A 表示破壞位置為接著劑。
 #3. 配比(重量比)=黏著劑：水=100：24。
 #4. 接著劑塗布完成揭去膠帶後，立即黏貼面磚及承壓 1 公斤重之重錘。
 #5. 試驗鏟刀：標準梳形鏟刀。
 #6. 拌合方式：依照 CNS 3655:1973 拌合壩料之步驟後靜置 5 分鐘，再低速拌合 30 秒。
 #7. 陶瓷面磚：由實驗室提供(CNS 9737 吸水率Ⅲ類)。
 #8. 墊底材係以水泥砂漿製成，配比(重量比)=台泥 I 型:標準砂:水=1:2:0.65。
 #9. 養護條件：標準養護 168 小時(溫度 23±2℃；相對濕度 50±10%)。
 10. 本試驗報告之試驗地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路 29 號。

本報告若有提供規範要求值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。