



MD120

牆面打底乾混砂漿(DM)



適用於室內外、地下室混凝土牆、紅磚牆等抹平之用
(粗坯打底)

規格 40kg/包



產品特性

健康綠建材

健康綠建材標章編號：GBM102012

- 本產品使用最佳級配川砂與台灣水泥或亞洲水泥為原料，電腦全自動化乾混約為1:3比例的水泥砂漿，配比穩定，品質優良且施工性佳。
- 添加高分子聚合物與專業技術研發，增加砂漿膠結力，減少龜裂收縮與空臌。

耗用量

常見規格(依砂漿厚度計算)	每m ² 用量(±3%)
10mm	17kg
20mm	34kg
30mm	51kg

技術資料

項目	物性質	參考規範
抗壓強度	≥2,000psi	CNS 1010(28d)



施工注意

- 每包產品的拌合水量約為7.2~8.0L(18~20%)。
- 牆面須經過土膏施工與界面黏結材料的處理，始可施作本產品。
- 產品與潔淨用水均勻拌合10~15分鐘，施工方式等同傳統泥作打底工法。
- 一次施工的厚度不超過2.5cm，超過厚度則應分次施工。
- 施工後靜待至少14天乾燥之後再進行下階段工程。
- 室外施工如遇極端氣候、強風、高溫曝曬等，注意材料塗佈後乾燥時間可能提早；雨天則勿施工。

使用注意

- 使用時請為眼睛與皮膚進行有效保護，避免直接吸入粉塵。
- 請勿添加其它添加劑。
- 材料受潮結塊可能影響施工效果。

保存期限

未拆封、包裝完整且儲存於乾燥處保存約90天。